

Dış sızdırmazlık dudağı daha düşük olarak dizayn edilen A172 Nutringlerimiz sadece Piston uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmektedir.

Yüksek mukavemet serisi özel PU malzemesi sayesinde ağır hizmet uygulamalarında emniyetle kullanılabilir.

TEKNİK VERİLER

Çalışma Basıncı	400 Bar
Çalışma Sıcaklığı	-35/+110°C
Kayma Hızı	0.5 m/sn
Malzeme	95 PU
Akışkan Tipi	Mineral Yağlar

Yüzey Pürüzlülüğü

	Ra	Rmax
Dinamik Yüzey	$\leq 0.4 \mu\text{m}$	$\leq 3.0 \mu\text{m}$
Kanal Çapı	$\leq 1.6 \mu\text{m}$	$\leq 10.0 \mu\text{m}$
Yan Yüzeyler	$\leq 3.2 \mu\text{m}$	$\leq 16.0 \mu\text{m}$

Akma Boşluğu (Max.) PU

Et Kalınlığı	Basınc		
	150	250	400
≤ 5	0.30	0.20	0.15
> 5	0.35	0.25	0.20

